



Baumit CrystalActivator

Премиум прајмер-активатор

Предности

- природен и паропропустлив
- отпорен на нечистотија
- минерален премиум активатор

Производ

Специјален активатор за фасаден малтер CrystalTop. CrystalSet се состои од 2 компоненти, активатор подготвен за употреба - CrystalActivator и премиум фасаден малтер подготвен за употреба - CrystalTop. За да се обезбеди функционалност на CrystalSet, за финалниот малтер - CrystalTop - секогаш мора да се користи во комбинација со специјален прајмер - CrystalActivator. Тестирано според EN 15824 системот според EAD 040083-00-0404. CrystalTop содржи $\leq 5\%$ од тежината на органски компоненти.

Состав

Специјално минерално врзивно средство, полимерна дисперзија, минерални полнила, бел пигмент, вода, згуснувач.

Својства

- Двокомпонентен систем - CrystalSet (специјален прајмер CrystalActivator + завршен малтер CrystalTop)
- CristalEffect (против валкање и бледеење на фасадата)
- Минерален
- Најдобра паропропустливост
- Исклучително издржлив и долготраен фасаден малтер

Аплицирање

Иновативен систем за завршен фасаден малтер за употреба на сите КСинТи системи (системи со фасадни термоизолациски плочи), како и за нанесување врз сите минерални малтери.

Технички податоци

Производ	
густина:	1.3 kg/dm ³
содржина на цврста материја:	45.5 %
pH-вредност:	макс. 12
Категорија на квалитет:	Premium
μ-вредност:	< 50 доколку се во сет (CrystalTop+CrystalActivator)

Варијанта(и)	Премиум прајмер-активатор
потрошувачка	прибл. 0.2 kg/m ²
потрошувачка	прибл. 0.2 kg/m ²

Облик на испорака Канта од 20 кг, 1 палета = 32 канта = 640 кг Канта од 5 кг, 1 палета = 64 канти = 320 кг

Складирање

12 месеци на суво место заштитено од замрзнување

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Подлога	Површината мора да биде чиста, сува, без мраз, без прашина, вливлива, без изсолување, стабилна и без лабави делови. Погодно за: ■ На минерални подлоги Не е погодно за: ■ Пластика и смоли ■ Лакови и маслени филмови ■ Варов малтер и бои ■ Дрво и метали
Подготовка на подлогата	■ Регултирајте ја апсорпцијата на силно или нерамномерно бивливи површини со Bauprim MultiPrimer ■ Зајакнете ги кредастите или песоковите површини со Bauprim SanovaPrimer (обрнете внимание на техничкиот лист на производот) ■ Механички отстранете ги синтеруваниите слоеви ■ Отстранете ги остатоците од масло од оплата од бетон со топла пара или средство за отстранување на масло од оплата или со шмирглање ■ Искристите ги валканите површини ■ Третирајте ги површините заразени со алги и/или габи со специјални производи (на пр. Bauprim FungoFluid). ■ Отстранете ја лабаво лепливата боја ■ Поправете ги оштетените или испуканите минерални површини (на пр. Bauprim StarContact) и, доколку е потребно, зајакнете со StarTex мрежа Покрај претходно споменатите мерки, сите подлоги секогаш мора да бидат претходно премачкани со Bauprim CrystalActivator (време на сушење: најмалку 24 часа). Подлогата мора да биде цврста и сува.
Обработка	Структура на системска апликација: ■ Нанесете 1 слој од Bauprim CrystalActivator целосно и рамномерно ■ Откако Bauprim CrystalActivator ќе се исуши најмалку 24 часа, нанесете еден слој од фасаден малтер Bauprim CrystalTop Пред нанесувањето, Bauprim CrystalActivator темелно се меша со споротирачки миксер и не се разрежува со вода. Нанесете го Bauprim CrystalActivator целосно и рамномерно со валјак или четка. Bauprim CrystalTop темелно се меша со миксер пред нанесување. Не смее да се разрежува со вода. Завршниот малтер се нанесува на целата површина со нерѓосувачка гелтарка во дебелината на зрното. Структурата се изведува со пластична гелтарка веднаш по нанесувањето. Работете рамномерно и без прекин.
Напомени и општи информации	Температурата на воздухот, материјалот и подлогата мора да биде најмалку +5°C за време на обработката и процесот на лепење. Заштита од временски услови: Заштитете ја фасадата од директна сончева светлина, дожд или силен ветер (на пр. со користење на соодветно скеле од заштитна мрежа). Високата влажност и/или ниските температури (на пр. доцна есен) можат значително да го зголемат времето на сушење и да ја променат нерамномерната боја на фасадата. Високите температури во лето го скратуваат времето на сушење (можно е изгореница на премазот). Боја: Развојот на бојата може да биде под влијание на условите на подлогата, температурата и влажноста. Како и делумно заштитените фасадни површини (сенки од скеле), нерамномерната апсорпција на подлогата (апсорптивно однесување), како и различната структура. Различните временски услови, исто така, можат да доведат до разлики во бојата (дамки). Конзистентноста на бојата може да се гарантира само во рамките на една производствена серија. Кога користите различни серии, не заборавајте да ги измешате заедно пред да започнете со работата. Песокот што се користи во фасадните малтери Bauprim е природен производ. Како резултат на тоа, повремени може да се појават потемни или жолти камени зрна. Ова во никој случај не е недостаток на квалитет, туку мала визуелна маана што не може да се рекламира и е карактеристична за примената на природни сировини. Механичките влијанија врз површината на малтерот можат да доведат до промена на бојата (кршење на полначот и отстранување на пигментот). Оваа промена на бојата не влијае ниту на функционалноста ниту на квалитетот на производот. Референтен фактор на рефлексија: Референтната вредност на рефлексија не смее да биде помала од 25 кога се користи на композитни системи за фасадна топлинска изолација. Отпорност на микроорганизми: Овој завршен малтер има супериорни својства за заштита од алги и габични инфекции. Ова ќе постигне превентивен и одложувачки ефект. За објекти со критични услови на животната средина (на пр. над просекот, висока влажност, врнежи, близина до водни тела, зелени површини, шумски рабови, зеленило и дрвја, растенија во близина на куќата итн.) препорачуваме дополнителна заштита. Не може да се гарантира трајно спречување на алги и/или габични инфекции. Безбедносни мерки: видете го листот со податоци за безбедност. Упатства за чистење: Обавезно заштитете ги очите и површините на кожата, како и површината околу површините за обложување, особено стаклото, керамиката, клинкерот. Искристите ги алатите и опремата со вода веднаш по употреба.

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.