



Baumit MPA 35

Машински малтер

Предности

- „Водоотпорен
- Паропропустен
- Машинско и рачно нанесување



Производ

Готов цементно-варов фабрички припремен машински малтер за примена ма надворешни и внатрешни сидни површини. Група на малтери GP-CS II-W2 во склад со EN 998-1.

Состав

Цемент, вар, мелен камен за малтери, хидрофобизант, полимери и адитиви.

Својства

Водоотпорен, минерален состав, одлична адхезија, со добра пропустливост на пареа.

Аплицирање

Машински малтер, грубо развлечен или зарибан, за примена на отворено и затворено, погоден за сите надворешни изведби и пределот на цоклето, погоден за влажни чворови и влажни простории, погоден и за сидно греење. Погоден и како подлога за поставување на плочки - претходно обработена подлога во складност со нормите на ÖNORM B 2207.

Технички податоци

Производ	
Јакост на виткање:	> 1 N/mm ²
јакост на притисок:	> 2.5 N/mm ² / 35
мин.дебелина на наносот:	20 mm
макс.дебелина на наносот:	25 mm
сува специфична густина:	прибл. 1650 kg/m ³
μ-вредност:	15
термички коефициент:	прибл. 0.640 W/mK
потрошувачка	прибл. 15 kg/m ² на 1cm дебелина на слојот

Облик на испорака Вреќа 40 kg, 1 палета = 35 вреќи = 1400 kg

Складирање

12 месеци на суво и на дрвени палети.

Гаранција за квалитет

Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции

Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога	Подлогата мора да биде чиста, сува, замрзната, прашина, не смее да биде водоотпорна, без промена на бојата, без масни дамки, носива и без лабави делови.
Подготовка на подлогата	Апликација на надворешни површини: Задолжително на сите површини да нанесете шприц малтер Baumit Vorspritzer/Spritz2. Сушење минимум 3 дена. Нанесување внатрешно: На површините од бетон задолжително да се употреби шприц малтер Baumit Vorspritzer/Spritz2 или Baumit Super-Primer премазот.
Обработка	За полесна обработка пред да започнете со малтерисување на сите ивици агли залепете нерѓосувачка кош лајсна за надворешно малтерисување, и кош лајсни за внатрешно малтерисување со лепакот Баумит (никако со гипс). На местата каде треба да поставите керамички плочки се препорачува употреба на водилка за малтерисување, како помош за развлекување на малтерот и постигнување на правилна геометрија. Површината не се мазни туку само грубо се извлекува со даска. Баумит МРА 35 може да се обработи со обични машини за малтериување (пр. PFT G4, G5, S48, S58, M3 или слични машини за малтерисување). Во машината за малтерисување не смее пред почетокот на работата да има други остатоци од материјали кои содржат гипс! Доколку е потребно подлогата претходно да ја навлажните, по тоа со машина за малтерисување гасенично нанесете го МРА 35 потребна дебелина (мин. 10мм, макс. 25мм по слој), рамзно развечи Н- даска и по почетното врзување исечете го со трапезоиден мастер или измазнете со соодветна глетарка. Ако поради нерамна подлога е потребно нанесување на повеќе слоеви, при нанесувањето на првиот слој (максимално 25 мм) површината вертикално разгребајте со назабено глетарка за малтер пред нанесувањето на наредниот слој добро навлажнете ја (површината мин. 2 дена да ја заштитите од сушење, а пред нанесување на завршниот слој да причекате карбонизација). Ако дебелината на слојот треба да биде повеќе од 30 mm, не се препорачува примена на МРА 35 (екстремно долго време на сушење, побарајте стручен совет). Пред да ја вклучите машината за малтерисување (погонски мотор мин. 5,5 kW), задолжително навлажнете го цревето за малтер (тенка конзистентност, вар или цементна смеса). Други податоци: видете технички лист со податоци за машина за малтерисување
Напомени и општи информации	Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на процесот на обработка и сврзување треба да биде секогаш над +5°C. Свежо малтерисаните површини мин. 2 дена да ги заштитите од сушење. Кај употребата на грејни тела, посебно на гасни, задолжително е да осигурате добро попречна вентилација (карбонизација). Директно загревање на малтерот не е дозволено. Задолжително е да се придржувате до упатствата за обработка на фабрички мешани малтери на австриската работна заедница за малтери во важечка верзија. За да постигнување на рамна површина, применета норма од ONORM DIN 18202. Отворите од електрични и други канали, задолжително пред малтерисувањето пополнете ги со соодветен варов цементен малтер, така што би се обезбедила секогаш иста дебелина при малтерисување на комплетните површини. На сите поправки, како и на комбинација на различни комбинации на сидови, поставете арматурна мрежа. Зајакнување на површината не ги елимира во целост појавата на пукнатини, меѓутоа го намалува ризикот нивни појави. Во вградувањето или надоградувањето на други сидни градежни материјали или плафони задолжително е да извршите обрезавање со сидарска мистрија се до подлогата за малтерисување. Површините на кои треба да се постават плочките не смеат да се мазнат (рамна површина во согласност со ONORM B 2207). Времето на сушење пред понатамошна обработка е мин. 10 дена по см од дебелина на малтер. Завршна обработка за надворешни површини: Баумит малтерот МРА 35 со фасадни декоративни малтери: ■ Baumit NanoporTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit StarTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit PuraTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit SilikonTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit SilikatTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit GranoporTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit DuoTop со Baumit Premium/UniPrimer Баумит малтерот МРА 35 со малтерот за санирање MultiWhite и фасадна боја: ■ Baumit NanoporColor ■ Baumit StarColor ■ Baumit PuraColor ■ Baumit SilikonColor ■ Baumit SilikatColor ■ Baumit GranoporColor ■ Baumit DuoColor Баумит малтерот МРА 35 со слој за армирање од StarTex мрежа лепак MultiWhite, StarContact White, ProContact, DuoContact и фасадни декоративни малтери: ■ Baumit NanoporTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit NanoporTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit PuraTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit SilikonTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit SilikatTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit GranoporTop со Baumit Premium/UniPrimer ■ Baumit DuoTop со Baumit Premium/UniPrimer Баумит малтерот МРА 35 со масас за глетување KlimaFino или KlimaFino L и со внатрешна боја: ■ Baumit DivinaOptima ■ Baumit KlimaColor

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.